

Rivputs KC

Rivputs KC används vid ytbehandling av ny puts samt vid renovering av äldre fasader. Används på puts med kvalitetsklass CS III (B) eller CS II (C).

Arbetsanvisning

Förbehandling:

Underlaget ska vara spikrivet eller våfflat för att säkerställa vidhäftningen. Vid 20 °C får inte rivputsen påföras förrän efter minst 7 dagar efter putsning. Vid kallare väderlek förlängs tiden mellan putsning och påförandet av rivputsen, till exempel 10 °C 14 dagar, 5 °C 28 dagar. Ytan på underlaget ska vara "vittorkad". Underlaget ska förvattnas men vara yttorr innan rivputsen appliceras. Fritt vatten får inte förekomma då det kan orsaka blankfläckar i rivputsen.

Blandning:

Blandas maskinellt cirka 5 minuter i snabbgående blandare eller cirka 10 minuter i långsamtgående blandare med angiven mängd vatten per säck (25 kg). Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Välj Rivputs GS KC vid användning av genomströmningsblandare.

Applicering:

Rivputsen är pumpbar och påförs på det putsade underlaget med lämplig maskinutrustning eller för hand med slev. Därefter komprimeras ytan med till exempel långskånska. Innan rivputsen har hårdnat rivs ytan med en spikbräda.

Efterbehandling:

Den färdiga Rivputsen ska hållas fuktig i 3 dygn. Skydda alltid putsad yta mot regn och sol under härdningstiden. Vid putsning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas.

Notera: Finja rekommenderar att ett prov beställs. Det är viktigt att beställa rätt ädelputsprov eftersom det kan skilja i kulör mellan olika sorter och fraktioner. Vid olika typer av ädelputser/ytputser/färger på samma objekt skall kulörprov göras på samtliga aktuella produkter. Provet ska utföras enligt Finjas arbetsanvisningar och under samma förutsättningar som den färdiga väggytan, vilket innebär att bland annat vattenmängd, blandningstid, underlag samt verktyg och maskinell utrustning ska motsvara det som används vid slutlig applicering. Även om detta sker under samma förutsättningar så kan Finja inte garantera en fullständig överensstämmelse mellan olika sorter och fraktioner samt mellan putsprov och det slutliga resultatet på färdig väggyta.

Teknisk data

Bindemedel	Kalk och cement
Ballast	0–3 mm
Användningstid 20 °C	ca 2 tim
Frostbeständighet	God
Färg	Se Finjas kulörkarta
Vattenåtgång per 25 kg	4,5–5,5 l
Åtgång (spikriven)	23 kg/m ²

Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säck och 1000 kg storsäck.

Lagring

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.



25 kg säckar ska användas inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning. Storsäckar som förvaras torrt och täckt ska användas inom 6 månader från tillverkningsdatumet.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

www.finja.se - 2025-11-11

The logo for FINJA, featuring the word "FINJA" in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are black, and the "I" and "J" have a distinctive shape. The logo is underlined with two horizontal lines.