

Iso-Plus Grundbruk B

Putsbruk för första påslaget på fasadputssystemen Iso-Plus och Iso-Vent. Går även att använda till putsning ovan mark på underlag av murverk.

Arbetsanvisning

Blandning:

Blandas maskinellt cirka 10 minuter i planblandare med cirka 4,2 liter vatten per säck (25 kg). GS-tillsats krävs vid användning av genomströmningsblandare.

Bruk med Genomströmningstillsats ska endast användas med Genomströmningsblandare.

Om Genomströmningstillsats används tillsammans med annan blandningsutrustning, som t.ex. planblandare, får bruket avsevärt sämre prestanda än deklarerade värden.

Användningsråd:

Eftervattna det hårdnande putsskiktet för ökad hållfasthet. Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Skydda alltid putsad yta mot regn och sol och eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas.

Teknisk data

Bindemedel	Kalk och cement
Ballast	Natursand 0–3 mm
Frostbeständighet	Ja
Fiberförstärkt	Ja
Rek. putsskiktjoklek	8–12 mm, pumpbart
Tillval (för 1000 kg Storsäck alt. Bruksbehållare)	Art.nr.
Tillsats för blandning i genomströmningsblandare	5919

Förpackning

Produkten levereras som standard i 25 kg säck men kan även fås i 1000 kg storsäck samt 10-tons behållare.

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.