



webertherm 263 EF grov

- Fiberförstärkt
- Endast ett bruk i två påslag
- Kan behandlas med Silco paint och Silco render
- CS III

Om produkten

Fabrikstillverkat fiberförstärkt torrbruk baserat på kalk och cement. Produkten innehåller fiber samt lägre vattenabsorption för att möjliggöra applicering av silikonhartsprodukter. Pumpbart i 60 m slang.

Användningsområde

Används i weber fasadsystem Serpovent G3 och i de fall större skiktjocklekar krävs i Serposol EF system.

Typ av underlag

- Betong
- Tegel
- Block
- Isolering
- Mineraliskt underlag

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

Blandat bruk måste användas inom 2 timmar. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas. Vid putsning på sugande underlag ska underlaget fuktas.

Förbehandling

Underlaget ska vara torrt och dammfritt. Säkerställ att temperaturen närmaste tiden inte riskerar att understiga +5°C, om sådan risk finns ska vinteråtgärder vidtas. När systemet appliceras på element av betong eller lättklinker ska elementfogarna tätas innan putsbruk påförs. Vid applicering på lättklinker-element ska elementen vara minst 4 månader gamla innan applicering får ske för att undvika sprickbildning.

Blandning

Blanda med vatten i genomströmningsblandare, Modul-K eller HTB automatstation.

Användning

Therm 263 EF Grov sprutas med lämplig putspruta och sprutpistol med 12mm munstycke. Kan även dras på för hand. Therm 263 EF Grov påföres som en tvåskiktsbehandling till en total tjocklek på 20 mm. Tänk på att första påslaget alltid ska vara tjockare än sista. För armering av putsbruket kan två alternativ användas:

1. Armering med 323 nät monteras med 5 mm distans mot underlaget innan putsbruk appliceras. Nätet ska läggas omlott med minst 4 maskor.
2. Armering med 324 nät appliceras i det våta bruket vid första påslaget. Nätet arbetas in i bruket så att det helt täcks av bruk. Vid användning av glasfibernät förstärkt även hörnen.

Produktspecifikation

Materialåtgång	20 kg/10 mm/m²
Maximal skiktjocklek	12 mm
Vattenbehov	Ca 3 L/20 kg säck
Bindemedel	Kalk och cement
Fiberförstärkt	Ja
Ballast	0-3 mm
Tryckhållfasthetsklass	CS III
Lagring	12 månader vid väderskyddad förvaring.

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200918918	webertherm 263 EF grov, 1000 kg storsäck
5200918919	webertherm 263 EF grov, bulk
5200932256	webertherm 263 EF grov, 20 kg säck

Andra skiktet påföres normalt dagen efter. När bruket börjat torka kan ytan bearbetas till önskad struktur. Ytskikt: KC färg/ytputs, webertherm 303 silikatfärg, weber silco/silicate produkter.

Efterbehandling

Vid putsning med Therm 263 EF Grov krävs under normala förhållanden ingen eftervattnings.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder. Sträva efter en temperatur på ca +10-20°C under arbete och härdning. Endast avsedd för genomströmningsblandare. Rörelsefogar i Serpovent G3 fasadsystem ska utföras inom två dagar efter putsapplicering. Placeras på lämpliga ställen med ca 12 till max 15 m mellanrum.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På seweber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar

(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.